

PRO

HUILE MOTEUR MÉLANGE SYNTHÉTIQUE

APRIL PRO est une huile moteur à essence mélange synthétique de première qualité fabriquée avec la technologie de lubrifiants **APRIL NANO 1™** pour une protection et des performances inégalées du moteur. Disponible en cinq grades de viscosité SAE.

HOMOLOGATIONS-SPÉCIFICATIONS : **API** SQ, SP, SN PLUS, SN; **Chrysler** MS-6395 (5W-20, 5W-30, 10W-30); **Ford** WSS-M2C960-A1 (5W-20), WSS-M2C961-A1 (5W-30), WSS-M2C970-A1 (5W-20), WSS-M2C971-A1 (5W-30); **GM** 6094M (5W-20, 5W-30, 10W-30); ILSAC GF-7A (5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40)



GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
5W-20	pinte	12 x 0,946 L	12-PRO5W20-SF
	5 litres	3 x 5 L	15-PRO5W20-SF
	seau	18,9 L	18.9-PRO5W20-SF
	barillet	60 L	77-PRO5W20-SF
	baril	205 L	205-PRO5W20-SF
	tote	1 000 L	900-PRO5W20-SF
5W-30	vrac	vrac	100-PRO5W20-SF
	pinte	12 x 0,946 L	12-PRO5W30-SF
	5 litres	3 x 5 L	15-PRO5W30-SF
	seau	18,9 L	18.9-PRO5W30-SF
	barillet	60 L	77-PRO5W30-SF
	baril	205 L	205-PRO5W30-SF
10W-30	tote	1 000 L	900-PRO5W30-SF
	vrac	vrac	100-PRO5W30-SF
	pinte	12 x 0,946 L	12-PRO10W30-SF
	5 litres	3 x 5 L	15-PRO10W30-SF
	seau	18,9 L	18.9-PRO10W30-SF
	barillet	60 L	77-PRO10W30-SF
10W-40	baril	205 L	205-PRO10W30-SF
	tote	1 000 L	900-PRO10W30-SF
	vrac	vrac	100-PRO10W30-SF
	pinte	12 x 0,946 L	12-PRO10W40-SF
	tote	1 000 L	900-PRO10W40-SF
	vrac	vrac	100-PRO10W40-SF
20W-50	pinte	12 x 0,946 L	12-PRO20W50-SF
	tote	1 000 L	900-PRO20W50-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR				
		5W-20	5W-30	10W-30	10W-40	20W-50
couleur	ASTM D1500	<3,0	<3,0	<3,0	<3,5	<3,5
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8553	0,8542	0,8701	0,8662	0,8789
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	47,77	62,47	64,08	98,68	164,58
viscosité cinématique @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	8,50	10,30	10,00	14,70	18,10
CCS viscosité (cP @ °C)	ASTM D5293	5 917 (-30)	5 970 (-30)	5 070 (-25)	5 760 (-25)	7 970 (-15)
MRV viscosité (cP @ °C)	ASTM D4684	20 200 (-35)	24 400 (-35)	21 200 (-30)	25 800 (-30)	23 200 (-20)
indice de viscosité	ASTM D2270	156	153	141	155	122
point d'éclair (°C)	ASTM D92	219	225	229	225	234
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-45	-45	-42	-42	-33
TBN (mg KOH/g)	ASTM D2896	7,4	7,3	7,4	7,8	7,6
NOACK (%)	ASTM D5800	11,1	11,1	12,9	11,7	4,1

